

COMPOSITION

Panneaux de particules (aggloméré) de bois non recyclé pour usage intérieur (type P2 conformément à la norme EN 312).

Piombo est une surface très mate destinée au design d'intérieur qui allie technologie, style et durabilité. Sa résine acrylique innovante est appliquée avec la technique « Electronic Beam Curing » qui est un procédé de durcissement de surface très élaboré. Cette technologie permet au Piombo de refléter très peu de lumière – d'où l'opacité - tout en le rendant anti-traces de doigts, très doux au toucher, très résistant aux rayures et réparable. C'est un décor adapté pour une utilisation verticale et horizontale. Afin de répondre à tous vos besoins, nous avons développé cette technologie pour les feuilles, les panneaux et les bandes de chants, avec 8 décors coordonnés.

DIMENSIONS STANDARDS

Formats : 305 x 130cm

Épaisseur nominale du support : 19 mm

Épaisseur finie selon type de structure : de 19.2mm / 19.6mm (tolérance +ou- 0.3mm)

Poids estimatif : 11kg/m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

.Résistance à l'abrasion	Norme EN 14323	Décor : Classe 1, Coloris Unis classe \geq 3A	
Résistance aux rayures	Norme EN 14323	\geq 4N	
Résistance aux taches	Norme EN 14323	Classe \geq 4	
Résistance à la lumière	Norme EN 14323	\geq 4 grey scale	
Resistance aux micro-rayures	Norme EN 16904	\geq MSR-B2	
Densité	EN323	500-700 Kg/m ³	
Teneur en Humidité	EN322	5 - 13 %	
Teneur en formaldéhyde	ENISO 16516	\leq 0.1ppm- classe E1	< 8mg/100g
	ASTM E1333-96	CARB P(2)	<0,09ppm

SUR DEMANDE

LABEL ENVIRONNEMENTAL FSC : Les feuilles stratifiées décors CLEAF peuvent être certifiés FSC® sur demande (licence FSC® -C201649)

STOCKAGE

Les marchandises doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé.

Ne pas stocker avec des substances inflammables.

En cas d'exposition directe à la lumière du soleil, le panneau peut se détériorer.

Pour éviter le gauchissement ou taches d'humidité, placer les panneaux sur des palettes avec les espaces adéquats.

Avant transformation et pour éviter des reprises d'humidité et des déformations, les panneaux doivent être stockés et conditionnés plusieurs jours dans un local clos et sec.

Les conditions à respecter sont :

Température : 18 à 25° C.

Humidité relative de l'air : 35 à 65 %.

UTILISATION

Nombreuses utilisations en agencement intérieur verticales et horizontales (précautions à prendre en cas de fortes sollicitations).

Eviter les atmosphères humides sauf avec un collage et support adaptés.

Aucun usage extérieur.



Mur



Cloison



Porte



Meuble



Tête de lit



Banque d'accueil



Crédence cuisine



Plan de travail



Objet déco

ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits abrasifs ni chlorés, ni javélisés et de support de nettoyage abrasif (inclus éponge magique). Pour l'entretien quotidien, il faut prioriser les lingettes nettoyantes, l'eau savonneuse et pour certaine tache, de l'alcool éthylique ou de l'acétone.

Pour le nettoyage quotidien, il est préférable de choisir un détergent à usage domestique. Il est recommandé d'éviter la pulvérisation de produits directement sur la surface, car cela pourrait laisser des taches et des marques ; à la place, il est préférable d'appliquer le produit détergent sur un chiffon doux et humide, nettoyer la surface, puis rincer.

GARANTIE

HUBLER garantit la qualité intrinsèque des panneaux qu'elle commercialise comme possédant les caractéristiques définies dans ce document.

Les panneaux qui ne seront pas stockés dans les conditions mentionnées ci-dessous et qui présenteraient des décolorations, fissures ou autres défauts ne pourront être considérés comme défectueux.

En cas de litige, la garantie et la responsabilité d'HUBLER et du fabricant, la société CLEAF, seraient limitées à la fourniture gratuite de panneaux non agencés en remplacement de ceux reconnus défectueux, la mise en œuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle. Les techniciens du fabricant sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques

Les techniciens sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques.